

- For more records, click the Records link at page end.
- To change the format of selected records, select format and click Display Selected.
- To print/save clean copies of selected records from browser click Print/Save Selected.
- To have records sent as hardcopy or via email, click Send Results.

☒ Select All

☒ Clear Selections

Print/Save Selected

Send Results

Display Selected

Format

Long

1. ☐ 4/34/1

008637559 **Image available**

WPI Acc No: 91-141589/199120

Capacitive-type selective gas sensor - with porous sensitive layer esp. of zeolite

Patent Assignee: DORNIER GMBH (DOSY)

Inventor: HAAS J; OBERMEIER E; PLOG C

Number of Countries: 004 Number of Patents: 004

Patent Family:

Patent No.	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Main IPC	Week
EP 426989	A	19910515	EP 90118805	A	19901001		199120 B
US 5143696	A	19920901	US 90605511	A	19901030	G01N-027/00	199238
EP 426989	B1	19940202	EP 90118805	A	19901001	G01N-027/22	199405
DE 59004506	G	19940317	DE 504506	A	19901001	G01N-027/22	199412
			EP 90118805	A	19901001		

Priority Applications (No Type Date): DE 3936758 A 19891104

Cited Patents: DE 2905079; DE 2947050; EP 168200; EP 256444; EP 257842; FR 2203520; US 4564882

Patent Details:

Patent	Kind	Lan	Pg	Filing	Notes	Application	Patent
EP 426989	A						

Designated States (Regional): DE FR GB

US 5143696 A 7

EP 426989 B1 G 10

Designated States (Regional): DE FR GB

DE 59004506 G Based on

EP 426989

Abstract (Basic): EP 426989 A

Selective gas sensor has a capacitor and a gas-permeable sensitive layer located in the dielectric, the novelty being that the layer has an ordered crystalline structure of primary pores of diameter of the order of the kinetic diameter of the gas molecules to be detected.

Pref. the layer consists of or contains a pref. doped zeolite.

USE/ADVANTAGE - Claimed use of the sensor is for measuring (halo)hydrocarbons and inorganic gases with small molecular diameter, e.g. NH₃, NO, NO₂, CO and H₂O. Gas selecting is determined by the primary pore size and is not deleteriously affected by the secondary pores. The sensitive layer allows rapid diffusion of gas molecules, so that layer thicknesses of up to 100 microns can be used without significant redn. in response speed, and can be doped to provide a catalytic oxidative effect. (9pp Dwg.No.2/4)

Abstract (Equivalent): EP 426989 B

Sensor for selectively determining gases, consisting of a structural component, which acts as a capacitor, and a gas permeable, sensitive layer disposed in the dielectric, characterised in that the sensitive layer comprises an ordered, crystalline structure of primary pores of which the diameter is in the order of magnitude of the gas-kinetic diameter of the gas molecules to be detected.

Dwg.0/4

Abstract (Equivalent): US 5143696 A

Sensor, for selective determination of gas, includes an electric capacitor with a gas permeable sensitive layer (I), serving as a

THIS PAGE BLANK (USPTO)

dielectric. The improvement is that layer (I) is composed of an ordered crystalline structure having primary pores, the diameter of which corresponds, at least in order of magnitude, to the kinetically effective diameter of a gas to be detected. Consequently, these mols. penetrate deeply into secondary pores of layer (I) by diffusion, so changing the dielectric constant of layer (I).

Pref. layer (I) is 2-500 microns thick and is made of a crystalline powder having a crystal size of 0.1-80 microns. Pref. layer (I) is a zeolite.

ADVANTAGE - Selective dimensioning of primary pores, which avoiding interfering effects through secondary pores.

Dwg.3/4

Derwent Class: E19; E35; E36; J04; S03

International Patent Class (Main): G01N-027/22

International Patent Class (Additional): G01N-027/04

DERWENT WPI (Dialog® File 351): (c) 2000 Derwent Info Ltd. All rights reserved.

✓ Select All

✗ Clear Selections

Print/Save Selected

Send Results

Display Selected

Format

Long



© 2000 The Dialog Corporation plc

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 426 989 A1**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 90118805.2

51 Int. Cl.⁵: G01N 27/22

22 Anmeldetag: 01.10.90

30 Priorität: 04.11.89 DE 3936758

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
15.05.91 Patentblatt 91/20

64 Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB

71 Anmelder: DORNIER GMBH
Postfach 1420
W-7990 Friedrichshafen 1(DE)

72 Erfinder: Haas, Jürgen, Dr.
Sonnhalde
W-7758 Meersburg(DE)
Erfinder: Plog, Carsten, Dr.
Dillenstrasse 13
W-7778 Markdorf(DE)
Erfinder: Obermeier, Ernst, Prof., Dr.
Popitzweg 9
W-1000 Berlin 13(DE)

74 Vertreter: Landsmann, Ralf, Dipl.-Ing.
DORNIER GMBH - Patentabteilung - Kleeweg
3
W-7990 Friedrichshafen 1(DE)


54 Selektiver Gassensor.

57 Selektiver chemischer Sensor für Gase, bestehend aus einem als Kondensator wirkenden Bauelement und einer im Dielektrikum befindlichen gasdurchlässigen Schicht, wobei die im Dielektrikum befindliche Schicht eine geordnete Struktur aus Primärporen aufweist, deren Durchmesser in der Größenordnung des gaskinetischen Durchmessers der zu detektierenden Gasmoleküle liegt.

Gassensor (Ausschnitt)

Fig. 2

Interdigitalkondensator (Ausschnitt) mit Zeolithschicht



Xerox Copy Centre

EP 0 426 989 A1

SELEKTIVER GASSENSOR

Die Erfindung betrifft einen selektiven chemischen Sensor für Gase, bestehend aus einem als Kondensator wirkenden Bauelement und einer im Dielektrikum befindlichen, gasdurchlässigen Schicht.

Für die Automatisierung von Prozessen einerseits und den Wunsch nach möglichst umfassender Messung von Schadstoffemissionen und Schadstoffimmissionen andererseits entwickelt sich ein steigender Bedarf an einfachen, kleinen und preiswerten Messfühlern und Meßgeräten. In diesem Zusammenhang entstand eine Gruppe von Meßfühlern, die chemische Größen, wie z.B. die Konzentration eines Stoffes in physikalisch meßbare Größen, wie z.B. Strom oder Spannung umsetzt. Diese Meßfühler werden als chemische Sensoren bezeichnet. In der indirekten Meßmethode liegt aber auch die Problematik geringer Selektivität und/oder hoher Querempfindlichkeit, verglichen mit physikalischen Sensoren, begründet.

Im allgemeinen sind chemische Sensoren aus einer gassensitiven Schicht und einem Bauelement, das als Transducer wirkt aufgebaut. Als sogenannte Transducer können beispielsweise Schwingquarze, Feldeffekttransistoren oder Interdigitalkondensatoren eingesetzt werden. In der Regel sind die Transducer nicht selbst chemisch sensitiv, so daß die Wirkung insgesamt auf der Wechselwirkung einer chemisch sensitiven Schicht mit der umgebenden Gasatmosphäre beruht. Isolierende, gaselektive Beschichtungen werden auf mikrostrukturierte Bauelemente derzeit wie folgt aufgebracht:

Herstellung von organisch modifizierten Silikaten (Ormosile), die als selektiv wirksame Adsorberstrukturen eingesetzt werden. Die Beschichtung besteht aus einem amorphen Gerüst über Siloxanbindungen (Si-O-Si) analog den anorganischen Gerüstsilikaten. Die eigentliche spezifische Adsorption von Gasmolekülen erfolgt über funktionelle organische Gruppen. Der physikalisch-chemische Meßeffect beruht auf einer Änderung der Dielektrizitätskonstanten durch ein spezifisch absorbiertes Gas. Aufgrund der nur auf der Oberflächenadsorption basierenden Wirkungsweise ist die Empfindlichkeit dieser Ormosilbeschichtung allerdings gering.

Herstellung von monomolekularen Beschichtungen auf mikrostrukturierten Bauelementen unter Anwendung der Langmuir-Blodgett-Technik: Dabei wird ein auf einer Wasseroberfläche erzeugter Film aus langgestreckten Molekülen auf das Mikrostruktur-Bauelement übertragen. Erste Versuche wurden mit Phthalocyaninen unternommen, deren spezifische NO-Adsorption bekannt ist. Durch eine Variation des Zentralatoms im Phthalocyanin-Komplex kann der Sensor auch gegenüber anderen Molekülen empfindlich gemacht werden.

Herstellung dünner Zinnoxidschichten durch Vakuumbedampfen und Kathodenzerstäubung: Bei diesem Konzept werden dünne, polykristalline Zinnoxidschichten auf einen isolierenden Träger aufgebracht und durch eine geeignete Metallisierung kontaktiert. Zum Betrieb werden diese Elemente auf 300 bis 400 °C aufgeheizt, um eine Wechselwirkung zwischen Gas und Schicht zu erreichen. Unter dem Einfluß reduzierender Gase ändern die Schichten ihre Leitfähigkeit als Funktion der Gaskonzentration. Ein großes Problem dabei ist die unzureichende Selektivität und Stabilität der Schichten.

Versuche zum Einsatz von Zeolithen als Filter zur Beschichtung von Feldeffekttransistoren sind durchgeführt worden. Die Wirkung sollte auf der unterschiedlichen Durchlässigkeit der Zeolithe für verschiedene Gase beruhen. Erhebliche Probleme entstanden jedoch durch die Diffusion der Gase durch die sogenannten Sekundärporen an das Gate des Feldeffekttransistors, so daß keine selektive Wirkung erzielt werden konnte.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine sensitive Beschichtung für mikroelektronische Bauteile vorzusehen, deren Selektivität für bestimmte Gase in erster Linie durch die Abmessungen der Primärporen bestimmt wird und gleichzeitig keine störenden Effekte durch die Sekundärporen hervorgerufen werden.

Es wurde nun gefunden, daß das Problem der Gasdiffusion durch Sekundärporen durch den Einsatz chemisch sensibler Schichten aus Zeolith in Verbindung mit Kondensatorstrukturen in vorteilhafter Weise gelöst werden kann. Hierbei kommt es nicht wie beim Beispiel der Feldeffekttransistoren auf eine vorgeschaltete Filterwirkung der Zeolithschicht vor der eigentlichen chemisch sensitiven Schicht an, sondern die Zeolithschicht selbst wirkt als chemisch sensitive Schicht.

Wesentlich für den Meßeffect in Verbindung mit den Kondensatorstrukturen ist die innerhalb der Zeolithkristalle adsorbierte Menge an Gasmolekülen. Hierdurch kommt auch die formselektive Wirkung der Zeolithe voll zum Tragen, da nur Moleküle mit entsprechenden gaskinetischen Durchmessern in Zeolithe mit bestimmten Porendurchmessern diffundieren können. Der Durchmesser der Primärporen (innerkristalline Kanäle und Hohlräume) des verwendeten Zeolithen, sollte hierbei in vorteilhafter Weise dem gaskinetischen Durchmesser des zu detektierenden Moleküls vergleichbar sein. Die Menge des an der äußeren Zeolithoberfläche oder an der Kondensatorstruktur selbst adsorbierten Materials spielt nur eine untergeordnete Rolle.

In einer weiteren Bauausführung des Systems Zeolith/Kondensator kann auch die formselektive Eigenschaft der Zeolithe in Bezug auf katalytische Gasreaktionen ausgenutzt werden. Durch Einbau oxidationsaktiver Metalle in die Zeolithporen durch bekannte Methoden wie Ionenaustausch oder Adsorption von Metalldämpfen oder flüchtigen Metallverbindungen und anschließende thermische oder thermisch reduktive Behandlung, können nur Moleküle oxidiert werden, die in die Zeolithporen diffundieren. Auch dieser Effekt führt zu einer Veränderung der Kapazität des Kondensators.

Im Gegensatz zur Beschichtung der Kondensatorstrukturen mit gasundurchlässigen Schichten, wo systembedingt nur eine geringe Schichtdicke und damit auch nur eine geringe Empfindlichkeit möglich ist, kann durch die Ausführung der sensitiven Schicht mit Zeolithkristallen aufgrund der schnellen Diffusion der Gasmoleküle durch die Sekundärporen eine größere Schichtdicke und damit eine Erhöhung der Empfindlichkeit erzielt werden. Schichtdicken von bis zu 100 μm sind dabei ohne nennenswerten Verlust an Ansprechgeschwindigkeit realisierbar. Die Kristallgröße der Zeolith-Primärpartikel sollte hierbei zwischen 0,1 und 80 μm liegen.

Die relevanten Eigenschaften der als sensitive Schicht eingesetzten Zeolithe sind ihr definiertes Porenvolumen im Bereich der gaskinetischen Durchmesser der zu messenden Moleküle, ihre hohe innere Oberfläche und, für bestimmte Anwendungen, ihre hohe katalytische Aktivität und temperaturbeständigkeit. Prinzipiell können daher erfindungsgemäß alle entsprechenden Zeolithtypen, wie z.B. Faujasite, Mordenite, Pentasile usw. eingesetzt werden. In gleicher Weise können auch zeolithanaloge Verbindungen wie ALPO's und SAPO's eingesetzt werden.

Zur Erzielung eines katalytisch oxidativen Effektes werden die Zeolithe in vorteilhafter Weise mit Metallen der Platingruppe, wie Pt, Pd, Rh dotiert. Hierbei können die Metalle in elementarer, ionischer oder oxidischer Form im Zeolith vorliegen. Um spezielle Adsorptionseffekte auszunutzen, können die Zeolithe mit Metallen der Nebengruppe des Periodensystems, wie Kupfer, Nickel, Eisen, Kobalt, Vanadin, Chrom, Mangan oder Silber in elementarer, ionischer oder oxidischer Form dotiert sein.

In Verbindung mit der chemisch sensitiven Schicht können prinzipiell unterschiedliche kapazitive Meßfühler verwendet werden, die geeignet sind, die durch die Wechselwirkung der sensitiven Schicht mit der umgebenden Gasatmosphäre erzeugte Änderung der Dielektrizitätskonstanten durch eine ausreichend hohe Wirkung auf die Kapazität der Kondensatoranordnung anzuzeigen. In besonders vorteilhafter Weise können mikrostrukturierte Interdigitalkondensatoren eingesetzt werden, da hier eine hohe Grundkapazität des Kondensators auf kleinstem Raum realisiert werden kann.

Die Interdigitalkondensatoren können durch die üblichen Mikrostrukturierungsprozesse hergestellt werden. Beispielsweise durch Aufputtern von NiCr/Au auf eine Quarzsubstrat und anschließende Strukturierung durch naßchemisches Ätzen. Die erzeugten Strukturen liegen zwischen 1 und 100 μm und sind bis zu 2 μm hoch. Diese Kondensator-Strukturen lassen sich dann einfach mit der sensitiven Schicht durch Sedimentieren, Sprühen, Schleudern oder die bekannten Prozesse der Dickschicht-Technik versehen. Hierbei wird die chemisch sensitive Schicht vorteilhaft in einer Dicke von 2 μm bis 500 μm aufgetragen.

Durch ein hohes Aspektverhältnis der Kondensator-Struktur in Verbindung mit der hochporösen chemisch sensitiven Schicht kann eine deutliche Erhöhung der Sensorempfindlichkeit erreicht werden. Die Struktur wird ab einer Strukturhöhe von 2 μm als dreidimensionale (3D-) Interdigitalkondensator-Struktur bezeichnet. Eine solche Struktur läßt sich in Verbindung mit der porösen, sensitiven Schicht vorteilhaft einsetzen. Da das Meßgas durch Diffusion die gesamte sensitive Schicht durchdringen kann und nicht nur an deren äußerer Oberfläche adsorbiert oder chemisch umgesetzt wird. Die Erhöhung der Sensorempfindlichkeit basiert hierbei darauf, daß die den Meßeffect hervorrufenden Vorgänge unmittelbar zwischen den Kondensatorstrukturen stattfinden.

Der 3D-Interdigitalkondensator kann vergleichbar dem planaren Interdigitalkondensator durch die an sich bekannten Mikrostrukturierungsprozesse hergestellt werden. Die Erhöhung der Struktur kann beispielsweise durch eine galvanische Verstärkung der planaren Leiterbahnen erfolgen, so daß die Leiterbahnen insgesamt auf eine Höhe von 2 bis 100 μm verstärkt werden. Die Breite der Leiterbahnen liegt hierbei zwischen 1 und 100 μm . Das Aufbringen der chemisch sensitiven Beschichtung erfolgt dann wie oben für den planaren Interdigitalkondensator beschrieben.

Durch die Möglichkeit der Modifizierung der chemisch sensitiven Schicht im Hinblick auf katalytische Aktivität und Selektivität einerseits und durch die Einführung spezieller Adsorptionszentren und Porendurchmesser andererseits können die so beschichteten kapazitiven Sensoren für eine Vielzahl von Gasen wie z.B. Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffen, CO, Stickoxide, Ammoniak und Wasser eingesetzt werden. Sie zeigen hierbei eine kurze Ansprechzeit, eine hohe Empfindlichkeit und eine gesteigerte Selektivität und/oder minimierte Querempfindlichkeit, wie aus den Ausführungsbeispielen und Fig. hervorgeht.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen und Figuren näher erläutert. Es

zeigen:

Fig. 1: Interdigitalkondensator mit einer Elektrodenbreite von 100 μm .

Fig. 2: Interdigitalkondensator mit Zeolithschicht im Querschnitt. Im Ausschnitt sind 2 Aluminiumleiterbahnen und die darüber befindlich sensitiv Schicht aus Zeolithpulver, sowie der Siliziumsockel zu sehen.

5 Fig. 3: 3-dimensionale Interdigitalkondensatorstruktur (Teilansicht im Querschnitt).

Fig. 4: Ein Diagramm des Ansprechverhaltens und des Abklingverhaltens.

Ausführungsbeispiele mit Bezug auf die Figuren

10

1. Herstellung der Zeolithpulver (H-Y)

20 g Na-Y Zeolith wurden unter Rückfluß mit 0.8 l Ammoniumnitratlösung ausgetauscht. Die Behandlung wurde 3 mal 24 Stunden durchgeführt, wobei zwischendurch filtriert und der Filterkuchen mit heißem Wasser gewaschen wurde. Anschließend wurde das Zeolithpulver getrocknet und einer Temperaturbehandlung unterzogen.

20 2. Herstellung der Zeolithpulver (Pt-Y)

Ausgehend von H-Y Zeolith wurde der Pt-Y Zeolith durch Ionenaustausch mit $(\text{Pt}(\text{NH}_3)_4)\text{Cl}_2$ in wässriger Lösung hergestellt. Es wurde 24 h mit wenig Wasser bei Raumtemperatur gerührt. Nach dem Abfiltrieren und Waschen wurde der Filterkuchen getrocknet und einer anschließenden Temperaturbehandlung unterzogen. Zur Erzeugung elementaren Platins wurde der Zeolith im Wasserstoffstrom reduziert.

3. Herstellung des Gassensors

30 Zur Herstellung des Gassensors wird (Fig. 1 und 2) ein Interdigitalkondensator (IDK, Fig. 1) mit Al-Leiterbahnen (Fig. 2 /2/) auf Si/SiO₂ (Fig. 2 /3/) verwendet. Die Strukturbreite beträgt 15 μm . Der IDK wird auf einem TO8-Sockel mit einem temperaturfesten Kleber fixiert und gebondet. Die Zeolithschicht (Fig. 2 /1/) wird durch Versprühen einer wässrigen Suspension unter gleichzeitigem Verdampfen des Wassers aufgebracht. Durch Einstellen der Sprühdauer wird eine Schichtdicke von 15 μm erreicht.

35

4. Labortest mit Butan bei 50 °C

Die Sensoren wurden in einer Meßkammer im Hinblick auf die Signalerzeugung untersucht, wobei die Meßkammer mit 2 l/min synthetischer Luft und einer definierten Menge der zu messenden Komponente durchströmt wurde. Bei einer Sensortemperatur von 50 °C wurden für die Komponente Butan folgende Ergebnisse erzielt:

45

Zeolith	Porenweite	ΔC bei 1,2 Vol.-% Butan
H-Zeolith	0.74 nm	2.48 pF
H-Zeolith	0.55 nm	0.25 pF
H-Zeolith	0.39 nm	0.18 pF

50

55 5. Labortest zur Untersuchung der Selektivität/Querempfindlichkeit bei 50 °C

Beispiel 4 entsprechende Tests mit dem Gasen Ethan oder Kohlenmonoxid führten zu k in r Signalerzeugung der Sensoren.

6. Labortest mit Butan bei 200 °C

Beispiel 4 entsprechende Tests bei 200 °C und einem Pt-dotierten Zeolith als sensitive Schicht ergaben folgende Ergebnisse:

5

10

15

20

Frequenz (Hz)	ΔC (pF) bei 1 Vol.-% Butan
500	8,0
600	9,0
800	9,0
1000	8,9
1200	8,6
1500	8,5
2000	8,0
2500	7,6
3000	7,3
4000	6,5
5000	5,9
6000	5,4
8000	4,5

25

7. Labortest mit Dichlormethan bei 60 °C

Beispiel 4 entsprechende Tests mit Dichlormethan ergaben folgende Ergebnisse:

30

35

Zeolith	Porenweite	ΔC bei 1 Vol.-% Dichlormethan
H-Zeolith	0.74 nm	0.18 pF
H-Zeolith	0.55 nm	0.64 pF
H-Zeolith	0.39 nm	0.61 pF

40

8. Ansprechverhalten der Sensoren

Um das Ansprech- und Abklingverhalten der Gassensoren zu messen, wurde dem Trägergas sprunghaft für eine bestimmte Zeit 1 % Butan beigemischt und ebenfalls sprunghaft wieder abgestellt. Wie Fig. 3 zeigt, reagiert der Sensor sehr schnell. Innerhalb von 15 bis 20 Sekunden sind 90 % des Endwertes erreicht und nach einer kurzen Einschwingphase bleibt das Signal stabil. Auch nach dem Abstellen des Butans benötigt der Sensor nur 50 bis 100 Sekunden um auf den Null-Wert zurückzukehren.

50 Ansprüche

1. Sensor zur selektiven Bestimmung von Gasen, bestehend aus einem als Kondensator wirkenden Bauelement und einer im Dielektrikum befindlichen gasdurchlässigen, sensitiven Schicht, gekennzeichnet dadurch, daß die sensitive Schicht eine geordnete, kristalline Struktur aus Primärporen aufweist, deren Durchmesser in der Größenordnung des gaskinetischen Durchmessers der zu detektierenden Gasmoleküle liegt.
2. Sensor nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß die sensitive Schicht zwischen 2 µm und 500 µm stark ist.

3. Sensor nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, daß die sensitive Schicht aus kristallin m
Pulver mit einer Kristallgröße von 0,1 μm und 80 μm besteht.
4. Sensor nach Anspruch 1 bis 3, gekennzeichnet dadurch, daß das als sensitive Schicht wirkende Pulver
eine innere Oberfläche von 100 bis 1500 m^2/g besitzt.
- 5 5. Sensor nach Ansprüchen 1 bis 4, gekennzeichnet dadurch, daß das als sensitive Schicht wirkende Pulver
Primärporen zwischen 0,1 und 1,5 nm hat.
6. Sensor nach Ansprüchen 1 bis 5, gekennzeichnet dadurch, daß das als sensitive Schicht wirkende Pulver
ein Zeolith ist.
7. Sensor nach Ansprüchen 1 bis 6, gekennzeichnet dadurch, daß der Zeolith zur Erhöhung der Selektivität
10 mit Metallen aus den Nebengruppen des Periodensystems mit einem Gewichtsanteil von 0,1 bis 10 %
dotiert ist.
8. Sensor nach Ansprüchen 1 bis 7, gekennzeichnet dadurch, daß die im Zeolith befindlichen Dotierungs-
elemente in metallisch-elementarer Form, in ionischer Form, als Oxide oder als Cluster vorliegen können.
9. Sensor nach Anspruch 1 bis 8, gekennzeichnet dadurch, daß die sensitive Schicht zu 50 bis 100 % aus
15 Zeolith besteht.
10. Sensor nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß es sich bei dem als Kondensator wirkenden
Bauelement um einen Interdigitalkondensator handelt.
11. Sensor nach Anspruch 1 und 10, gekennzeichnet dadurch, daß die Strukturbreite des Interdigitalkonden-
sators zwischen 1 μm und 100 μm liegt und die Strukturhöhe bis zu 2 μm beträgt.
- 20 12. Sensor nach Anspruch 1, 10 und 11, gekennzeichnet dadurch, daß der Interdigitalkondensator als
dreidimensionaler Interdigitalkondensator ausgeführt ist.
13. Sensor nach Anspruch 12, gekennzeichnet dadurch, daß die Höhe der Leiterbahnen des Kondensators
zwischen 2 μm und 100 μm liegt.
14. Sensor nach Ansprüchen 12 und 13, gekennzeichnet dadurch, daß die Leiterbahnen des Kondensators
25 eine Breite von 1 μm bis 100 μm haben.
15. Sensor nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß das als Kondensator wirkende Bauelement aus
zwei oder mehreren Platten in planarer oder konzentrischer Anordnung besteht.
16. Sensor nach Ansprüchen 1 bis 15, gekennzeichnet dadurch, daß der Sensor mit einem Element zur
Heizung des Sensors und einem Element zur Messung der Sensortemperatur bestückt ist.
- 30 17. Sensor nach Ansprüchen 1 bis 16, gekennzeichnet dadurch, daß die Betriebstemperatur des Sensors
zwischen 10 und 500 $^{\circ}\text{C}$ liegt.
18. Verwendung des Sensors nach Ansprüchen 1 bis 16 zur Messung von Kohlenwasserstoffen.
19. Verwendung des Sensors nach Ansprüchen 1 bis 16 zur Messung von Halogenkohlenwasserstoffen.
20. Verwendung des Sensors nach Ansprüchen 1 bis 16 zur Messung anorganische Gase mit kleinem
35 Moleküldurchmesser, wie Ammoniak, Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid, Kohlenmonoxid und Wasser.

40


45

50

55

Fig. 1

Interdigitalkondensator



Gassensor (Ausschnitt)

Fig. 2

Interdigitalkondensator (Ausschnitt) mit Zeolithschicht






Fig. 3



Ausschnitt einer Seitenansicht eines 3D-IDK

Fig. 4



Dynamisches Verhalten bei 280°C und 4000 ppm Butan.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 11 8805

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
Y	US-A-4 564 882 (BAXTER et al.) * Zusammenfassung; Spalte 3, Zeilen 44-46; Figur 1 * - - - -	1,6,9-11, 15,20	G 01 N 27/22
Y	DE-A-2 947 050 (HÖFFLINGER) * Anspruch 1; Seite 7, Absatz 1; Seite 8, Absätze 1,5; Seite 9, Absatz 1; Figur 1a * - - - -	1,6,9-11, 15,20	
A	FR-A-2 203 520 (VAISALA OY) * Seite 1, Zeilen 37-39; Seite 2, Zeilen 11-13; Seite 3, Zeilen 32-34; Anspruch 1; Figur 4 * - - - -	1,2,6, 9-11,15, 20	
A	DE-A-2 905 079 (DEUTSCHE ITT) * Anspruch 7 * - - - -	1,18	
A	EP-A-0 168 200 (EMI) * Zusammenfassung * - - - -	1,20	
A	EP-A-0 257 842 (NGK INSULATORS) * Zusammenfassung * - - - -	1,20	
A	EP-A-0 256 444 (AUERGESELLSCHAFT) * Zusammenfassung * - - - - -	1,19	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			G 01 N
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
Den Haag	30 Januar 91	KEMPF G.V.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: mündliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze		E: älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

THIS PAGE BLANK (USPTO)